



### Gasrohrbogen nahtlos, 3d 90°, 2-Komponenten Epoxidharz beschichtet

aus S235 (St. 37.0 S).

Beschichtungsaufbau mit 2-Komponenten Epoxidharz:

Freihanddruckluftstrahlen mit kantigem, gebrochenem Strahlmittel bis zum Reinheitsgrad SA 2.5;

Rohrenden auf 3 - 5 cm Breite abdecken.

1 x Grundanstrich mit 2-Komponenten Epoxidharz Zinkphosphat Beschichtung, Sollschildtdicke 75 µm,

Mindestschichtdicke 60 µm (nach ISO EN 12944) Icosit EG Phosphat sandgelb.

Dim. Zoll	NW DN	Ø-aussen mm	Radius mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	☞ Stück		CHF Stück
3/4	20	26.9	37.5	2.65	0.09	1	30530-0048	19.65
1	25	33.7	45.0	3.25	0.17	1	30530-0049	24.25
5/4	32	42.4	60.0	3.25	0.32	1	30530-0050	27.65
1 1/2	40	48.3	65.0	3.25	0.38	1	30530-0051	30.15
2	50	60.3	80.0	3.65	0.72	1	30530-0052	39.85

